

PRODUKTDATENBLATT



Abachi besäumt KD 26mm

Abachi besäumt KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4050021 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 26,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4ABA26/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 480.000 Kg/m³
 Maßeinheit: 1
 WF40Bearbeitung: mit allen Werkzeugen gut und sauber
 WF40Biegefestigkeit: 65
 WF40Dauerhaftigkeit: 5
 WF40Druckfestigkeit: 35
 WF40EignungAnstrich: mässig
 WF40Einschnitt: besäumt
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
 WF40LatName: Triplochito scleroxylon
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
 WF40Rohdichte: 390 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 2,0
 WF40SchwindsatzT: 3,0
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut, ohne Schwierigkeiten
 WF40Verwendung: für Möbel- und Innenausbau
 WF40Vorkommen: Westafrika
 WF40Zugfestigkeit: 60
 Holzart: Abachi

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

