

PRODUKTDATENBLATT



Abachi besäumt KD 35mm

Abachi besäumt KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4040022 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 35,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4ABA35/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 480.000 Kg/m³

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: mit allen Werkzeugen gut und sauber

WF40Biegefestigkeit: 65

WF40Dauerhaftigkeit: 5

WF40Druckfestigkeit: 35

WF40EignungAnstrich: mässig

WF40Einschnitt: besäumt

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

WF40LatName: Triplochito scleroxylon

WF40Qualitaet: A/B-Sortierung

WF40Rohdichte: 390 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 2,0

WF40SchwindsatzT: 3,0

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut, ohne Schwierigkeiten

WF40Verwendung: für Möbel- und Innenausbau

WF40Vorkommen: Westafrika

WF40Zugfestigkeit: 60

Holzart: Abachi

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

