

PRODUKTDATENBLATT

Vorderseite



Pollmeier Buche ged. 52 mm, besäumt

Pollmeier Buche ged. 52 mm, besäumt, KD,
vorgeschliffen 48,5 mm
Superior, 3050 mm lang
Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Rückseite



Art. Nr.: S4020082

Abmessungen: 3.050,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4BUC1BES52/305

Verpackungseinheit: 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht:	700.000 Kg/m ³
Maßeinheit:	1
WF40Bearbeitung:	fräsen, dreheln, schnitzen
WF40Biegefestigkeit:	120
WF40Dauerhaftigkeit:	5
WF40Druckfestigkeit:	60
WF40EignungAnstrich:	gut
WF40Einschnitt:	besäumt
WF40Herkunft:	einheimisch
WF40Holzfeuchte:	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName:	Fagus sylvatica
WF40Qualitaet:	Superior
WF40Rohdichte:	710 kg/m ³
WF40SchwindsatzR:	4,5
WF40SchwindsatzT:	9,5
WF40Trocknung:	KD
WF40Verklebung:	gut
WF40Verwendung:	Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
WF40Vorkommen:	Europa, Nordafrika, Asien
WF40Zugfestigkeit:	135
Holzart:	Buche ged.
- Buchenschnittholz	
- parallel besäumt	
- leicht gedämpft	
- sorgfältig kammergetrocknet auf 7-9% Holzfeuchte	
- konditioniert	
- beidseitig vorgeschliffen	
- brettweise sortiert in Anlehnung an die NHLA - Kriterien	
- nahezu fehlerfreies Erscheinungsbild	
- fehlerfreie Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA)	
- Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) auf Vorder- und Rückseite	