

PRODUKTDATENBLATT



Elsbeere Stammware KD

Elsbeere Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4090192 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4ELS50/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 700.000 Kg/m³

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, profilieren, dreheln, schnitzen

WF40Biegefestigkeit: 93 - 108

WF40Dauerhaftigkeit: 4 - 5

WF40Druckfestigkeit: 45 - 55

WF40Einschnitt: unbesäumt

WF40Herkunft: europäisch

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

WF40LatName: sorbus torminalis

WF40Qualitaet: A/B-Sortierung

WF40Rohdichte: 750 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 0,15 % - 0,16 %

WF40SchwindsatzT: 0,30 % - 0,36 %

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: erschwert

WF40Verwendung: Maschinenteile, Musikinstrumente, Schnitzerei, Drechslerei

WF40Vorkommen: Europa, Asien, Nordafrika

WF40Zugfestigkeit: 100

Holzart: Elsbeere

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

