

## PRODUKTDATENBLATT



### Nussbaum amerik. Stammware KD

Nussbaum amerik. Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

**Art. Nr.:** S4070483 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 35,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4NUA35/10 **Verpackungseinheit:** 0 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 1.0E-6 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Gewicht:              | 750.000 Kg/m <sup>3</sup>                       |
| Maßeinheit:           | 1   |
| WF40Bearbeitung:      | in allen Formen sehr gut bearbeitbar            |
| WF40Biegefestigkeit:  | 133   |
| WF40Dauerhaftigkeit:  | 3   |
| WF40Druckfestigkeit:  | 65  |
| WF40EignungAnstrich:  | gut   |
| WF40Einschnitt:       | unbesäumt                                       |
| WF40Herkunft:         | amerikanisch                                    |
| WF40Holzfeuchte:      | Holzfeuchte 10 % +/- 2 %                        |
| WF40LatName:          | Juglans regia                                   |
| WF40Qualitaet:        | A/B-Sortierung                                  |
| WF40Rohdichte:        | 670 kg/m <sup>3</sup>                           |
| WF40SchwindsatzR:     | 3   |
| WF40SchwindsatzT:     | 0,29  |
| WF40Trocknung:        | KD  |
| WF40Verklebung:       | gut   |
| WF40Verwendung:       | Furniere, Möbel, Schnitzerei, Drechslerarbeiten |
| WF40Verwendungszweck: | dekorativer Innenausbau                         |
| WF40Vorkommen:        | Europa, Nordamerika                             |
| WF40Zugfestigkeit:    | 100   |
| Holzart:              | Nussbaum (amerikanisch)                         |

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

