

PRODUKTDATENBLATT



Kambala besäumt KD

Kambala besäumt KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4080317 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4KAM52BES/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 750.000 Kg/m³
 Maßeinheit: 1
 WF40Bearbeitung: messern, hobeln
 WF40Biegefestigkeit: 100
 WF40Dauerhaftigkeit: 1
 WF40Druckfestigkeit: 54
 WF40EignungAnstrich: mässig
 WF40Einschnitt: besäumt
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
 WF40LatName: Chlorophora excelsa
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
 WF40Rohdichte: 620 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 0,130 - 0,190
 WF40SchwindsatzT: 0,250 - 0,280
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Tore, Pfosten, Parkett,
 WF40Vorkommen: Afrika
 Holzart: Kambala

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

