

PRODUKTDATENBLATT



Clou Cloucryl 2012 2-K-Schichtlack matt 20 Liter

Clou Cloucryl 2012 2-K-Schichtlack,
matt, Topfzeit: 48 Std.,
20 Liter 00290.00001.020000
UN 1263

Art. Nr.: E9130651 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 914LACLCRY2012MT20 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4007141355507 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 20 kg
Maßeinheit: 1
Bezeichnung: Cloucryl Schichtlacke
Gebindegrösse: 20 l
Oberfläche: matt

Charakteristik

Cloucryl 2012 ist ein besonders klarer, füllkräftiger und wasserfester Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharz- Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren von Holz oder Holzwerkstoffen.

- aromatenfrei und geruchsarm
- DINP-frei
- chemikalienbeständig gemäß DIN 68861, Teil 1, Beanspruchungsgruppe B
- sehr gut beständig gegen Haushaltschemikalien
- schnelltrocknend und sehr gut schleifbar
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- hart, zähelastisch und abriebfest
- kratzunempfindlich

PRODUKTDATENBLATT

- peroxidbeständig (Bleichmittel), kann auch auf ge-bleichten Holzmöbeloberflächen eingesetzt werden
- beständig gegen PVC-Dichtungen (PVC-fest)

Anwendungsgebiete

Für stark strapazierte Möbel aller Art und zugehörige Anbauteile aus Holz oder Holzwerkstoffen zur Erzielung einer widerstandsfähigen, kratzfesten und chemikalienbeständigen Oberfläche. CLOUCRYL® 2012 eignet sich für offenporige Lackierungen mit überdurchschnittlich schönem Porenbild. Ideal geeignet für Beschichtungen in Restaurants, Diskotheken, Büros, Schulen, Küchen, Schlafzimmern oder Bädern. Sehr gut geeignet für die Lackierung in Kindergärten sowie für Kinderspielzeug jeder Altersgruppe. Auch zur Erhöhung der chemischen und mechanischen Beständigkeit (Ringfestigkeit) von farbigen CLOURYL®-Decklacken geeignet. Auf mit Wasserstoffperoxid oder CLOU® Bleichmittel gebleichten Hölzern anwendbar, ohne dass Verfärbungen auftreten. Besonders geeignet als Überzugslack auf Effektlackierungen und gebeizten Flächen.

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken: 15 Minuten

überlackierbar: 2 Stunden

stapelfähig: 2 Tage

schleifbar: >2 Stunden

Downloads zum Artikel

- 914LACLCRY2012MT2091_Clou_Cloucryl 2012 2-K-Schichtlack_SDB.pdf
- 914LACLCRY2012MT2091_Clou_Cloucryl 2012 2-K-Schichtlack_TDB.pdf