

PRODUKTDATENBLATT



Illbruck Fenster-Anschlussfugen-Silikon FA101 weiß 340567

Illbruck Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101 reinweiß
neutralvernetzend, 310 ml Kartusche 340567

Art. Nr.: E9122496 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911DSIBFA101RWE **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014431617078 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg
Maßeinheit: 1
Bezeichnung: Silikonmassen
Farbe: weiß
Gebindegrösse: 310 ml
Kartoninhalt: 20 Stück

Technische Daten:

Eigenschaften Norm Klassifizierung
Basis Alkoxy Reaktionssystem 1K-Silikon, Neutralvernetzend
Dichtstoffklasse DIN EN
15651-1,
15651-3
TYP F-EXT-INT-CC-25LM;
Typ XS1
Dichte DIN 52 451-1 1,02 g/cm³ Hautbildezeit (bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchte) 1)
5 - 10 Minuten
Aushärtungsgeschwindigkeit
(bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchte) 1) ca. 2,5 mm/1. Tag
Volumenänderung ISO 10563 ca. 3%
Zulässige Gesamtverformung 25%
Dehn-Spannungswert (bei 100%
Dehnung)
ISO 8339 0,32 N/mm²
Zugfestigkeit ISO 8339 0,5 N/mm² Bruchdehnung ISO 8339 > 500%
200%-Dehnung für 24 Stunden DIN 52 455-3 erfüllt (Haft- und
Dehnverhalten
nach Lichtalterung)
Rückstellvermögen (aus 100%
Dehnung)
DIN EN 27
389
> 95%
Shore-A-Härte DIN 53 505 25
Verarbeitungstemperatur + 5°C bis +40°C ²⁾

PRODUKTDATENBLATT

Temperaturbeständigkeit - 60°C bis +180°C

Brandverhalten DIN 4102-1 B2

Korrosivität nicht korrosiv Lagerung Zwischen +5 und +25°C,
trocken

und aufrechtstehend in

ungeöffneter Originalverpackung

Lagerfähigkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum

¹⁾ bei +23°C und 50% Luftfeuchte

²⁾ bei Temperaturen unter +5°C muss mit einer reduzierten Aushärtung gerechnet

Downloads zum Artikel

- [911DSIBFA101RWE91_illbruck_Fenster-und Anschlussfugen Silikon_FA101_TDB.pdf](#)
- [911DSIBFA101RWE91_illbruck_FA101_SDB.pdf](#)