

PRODUKTDATENBLATT



Kleiberit Heißpressenleim 871 25 kg Sack 871.5.3000

Kleiberit Heißpressenleim 871.5 Pulver, Formaldehydarm, 25 kg Sack 871.5.3000

Art. Nr.: E9132825 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 911LFKL871.525 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4027616013817 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 25 kg Maßeinheit: 1

Ausfuehrung: Leim Pulver Gebindegroesse: 25 kg

Kleiberit Heißpressenleim 871.0 Pulverförmiger, konfektionierter Harnstoffharzleim mit eingebautem Härter. Anwendungsgebiete: Furnierverleimung auf Normalspanplatten, nicht brennbare A2-Platten und sonstige Holzwerkstoffe, Flächenverleimung. Leimansatz: 100 Gewichtsteile Leimpulver 80 Gewichtsteile Wasser (18°C bis 20°C) Bei A2-Platten muss die Leimflotte dicker angesetzt werden: 100:30 Gewichtsteile Eigenschaften: Gebrauchsdauer der Leimflotte: bei 20°C ca. 8 Stunden bei 30°C ca. 3 Stunden Verbrauch: 100-150 g/m² Presszeiten: bei 70°C ca. 8 Minuten bei 80°C ca. 6 Minuten bei 100°C ca. 3 Minuten bei 120°C ca. 2,5 Minuten

Downloads zum Artikel

- 911LFKL871.52591 Klebchemie PU-Leim 501.5 TDB.pdf
- 911LFKL871.52591 Kleiberit Heißpressenleim 871.5 SDB.pdf